



FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782

Extra robuste Polymerbeschichtung für wasserbeständige Böden. Ausgezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit. Erhöhte Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.



Eigenschaften

- Optimaler Werterhalt des Bodenbelags
- Hoch wirtschaftlich durch schnelle Anwendung und lange Pflegeintervalle
- Extra hohe Deckkraft bereits mit 1-2 Schichten durch sehr hohen Feststoffanteil
- Hohe Deckkraft auch bei saugfähigen und alten, ausgelaugten Böden
- Sehr kurze Trocknungszeit
- Äußerst strapazierfähig durch hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit und hohen Schutz gegen Verstrichungen (z.B. Absatzstriche)
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber Alkohol- und Desinfektionsmittel
- Ausgezeichnete Haftung auf dem Bodenbelag
- Für stark beanspruchte und hochfrequentierte Fächen (z.B. Werkstatt- oder Industriebereich, Krankenhäuser, Schulen)
- Rutschhemmend gemäß DIN 51131 und DIN EN 13893 (abhängig vom Bodenbelag)
- Sehr gut aufpolierbar

Anwendungsgebiete:

Gebäudereinigung:	Bodenpflege
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:	Bodenpflege
Industrie:	Bodenpflege
Kommunen:	Bodenpflege
Einzelhandel:	Bodenpflege
Hotels, Gastronomie, Catering:	Bodenpflege

Verarbeitungsmöglichkeiten

- manuell
- 1-Scheiben-Maschinen

Gebindegrößen

5 l Teilenummer 6.295-816.0

pH-Wert



Anwendung:**Beschichtung**

- Oberfläche muss frei von Pflegefilmrückständen und Verschmutzungen sein (pH-Wert 7-8,5). Oberfläche muss trocken sein.
- Kanister kippen und leicht bewegen.
- Produkt nicht verdünnen oder mit anderen Produkten mischen.
- Auftragsmenge je nach Saugfähigkeit und Nutzungsart Boden: 1. Schicht: ca. 25 - 45 ml/m², 2. Schicht: ca. 20 - 30 ml/m². Ergiebigkeit je nach Auftragsmenge.
- Produkt mit Flachmopp oder Gelenkwischer gleichmäßig, dünn, schnell und überlappend verteilen (nass in nass).
- Vollständige Trocknung zwischen Schichten gewährleisten (ca. 30 min, abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur).
- Vorgang bei Bedarf wiederholen (Empfehlung 1-2 Schichten). Auftrag jeweils quer zur vorangegangenen Schicht aufbringen.
- Nach vollständiger Trocknung (ca. 3 Std.) begehbar.
- Nach ca. 24 Stunden ist die Beschichtung belastbar.
- Vollständige Aushärtung nach ca. 14 Tagen.

Verarbeitungshinweise:

- Nicht auf wasserempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Bei werkseitig vergüteten Böden Haftungstest durchführen.
- Frostfrei lagern.
- Nur im Originalgebinde zwischen 5 und 30 °C lagern.
- Produktreste nicht zurück in den Kanister.
- Kanister direkt verschließen.
- Reinigungsgerät nach Anwendung reinigen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Z 20 Enthält Tributoxyethylphosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- Quick Start
- Gutachten FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- Gutachten zur Trittsicherheit nach DIN 51131 und DIN EN 13893
- Gutachten zur Trittsicherheit nach DIN V 18032-2:2001-04

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Beschichtung		pur		15-25 m ²

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com